



Designación	M kg/m	P kN/m	h mm	b mm	tw mm	tf mm
IPE 80	6	0,060	80	46	3,8	5,2
IPE 100	8,1	0,081	100	55	4,1	5,7
IPE 120	10,4	0,104	120	64	4,4	6,3
IPE 140	12,9	0,129	140	73	4,7	6,9
IPE 160	15,8	0,158	160	82	5,0	7,4
IPE 180	18,8	0,188	180	91	5,3	8,0
IPE 200	22,4	0,224	200	100	5,6	8,5
IPE 220	26,2	0,262	220	110	5,9	9,2
IPE 240	30,7	0,307	240	120	6,2	9,8
IPE 270	36,1	0,361	270	135	6,6	10,2
IPE 300	42,2	0,422	300	150	7,1	10,7
IPE 330	49,1	0,491	330	160	7,5	11,5
IPE 360	57,1	0,571	360	170	8,0	12,7
IPE 400	66,3	0,663	400	180	8,6	13,5
IPE 450	77,6	0,776	450	190	9,4	14,6
IPE 500	90,7	0,907	500	200	10,2	16,0
IPE 550	105,5	1,055	550	210	11,1	17,2
IPE 600	122,5	1,225	600	220	12,0	19,0