



Designación	M kg/m	P kN/m	h mm	b mm	tw mm	tf mm
IPN 80	6,0	0,060	80	42	3,9	5,9
IPN 100	8,3	0,083	100	50	4,5	6,8
IPN 120	11,1	0,111	120	58	5,1	7,7
IPN 140	14,4	0,144	140	66	5,7	8,6
IPN 160	17,9	0,179	160	74	6,3	9,5
IPN 180	21,9	0,219	180	82	6,9	10,4
IPN 200	26,2	0,262	200	90	7,5	11,3
IPN 220	31,0	0,310	220	98	8,1	12,2
IPN 240	36,2	0,362	240	106	8,7	13,1
IPN 260	41,8	0,418	260	113	9,4	14,1
IPN 280	47,9	0,479	280	119	10,1	15,2
IPN 300	54,2	0,542	300	125	10,8	16,2
IPN 320	61,0	0,610	320	131	11,5	17,3
IPN 340	68,1	0,681	340	137	12,2	18,3
IPN 360	76,1	0,761	360	143	13,0	19,5
IPN 380	84,0	0,840	380	149	13,7	20,5
IPN 400	92,6	0,926	400	155	14,4	21,6
IPN 450	115,4	1,154	450	170	16,2	24,3
IPN 500	140,5	1,405	500	185	18,0	27,0
IPN 550	166,4	1,664	550	200	19,0	30,0
IPN 600	199,4	1,994	600	215	21,6	32,4